

Высшее качество против сильного абразивного износа

РЕМАЛАЙН 70

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

Области применения

Материал **РЕМАЛАЙН 70** отличается своей превосходной абразивной стойкостью. Поэтому **РЕМАЛАЙН 70** находит широкое применение в тех условиях, когда имеет место чрезвычайно высокий износ, сопряженный с ударными нагрузками. Благодаря высокой разрывной прочности и «прочности на раздир надорванного образца», материал **РЕМАЛАЙН 70**, в первую очередь, предназначен для оборудования, в котором происходит транспортировка крупнозернистого, дробленого и имеющего острые грани минерального сырья.



футеровка воронки



Типичные области применения

- Защитные покрытия бункеров
- Участки промежуточной выгрузки материала
- Защитные покрытия кузовов самосвалов
- Футеровка мельниц
- Защита течек, лотков и разгрузочных воронок
- Футеровка барабанов на конвейерных линиях с высоким натяжением ленты

Преимущества

- Надежная защита при сильном абразивном износе и ударных нагрузках
- Отличная абразивная стойкость
- Простота и удобство монтажа
- Оперативное консультирование и предоставление информации
- ▶ **Повышение экономичности Вашего оборудования**

Высшее качество против сильного абразивного износа

РЕМАЛАЙН 70



Industrie

Технические характеристики

Описание продукта	РЕМАЛАЙН 70 – представляет собой смесь изопренового и бутадиенового каучука, которую отличает превосходная абразивная стойкость.	
	Клеящий слой CN: РЕМАЛАЙН 70 имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
Стойкость при хранении	Макс. 24 месяца ▶ При + 25 °C ± 2 °C – без снижения качества. Требуется соблюдение стандарта DIN 7716.	
Цвет		Черный, белый
Полимер	DIN ISO 1629	NR/BR
Удельный вес	DIN EN ISO 1183	1,10 г/см ³
Твердость	ISO 868-2003 (DIN 53505)	64 ± 5 ед. по Шору А
Абразивная стойкость	DIN ISO 4649-2006	50 мм ³
Эластичность по отскоку	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	51 %
Поставляемые размеры*	Стандартная толщина в мм	3 - 50
	Стандартная ширина в мм	1 500 или 2 000
*другие размеры – под заказ		
Специальное исполнение	<ul style="list-style-type: none">▶ масло-и жиростойкий▶ самоугасающий для подземных работ (РЕМАЛАЙН 70 V)▶ трудновоспламеняемый (РЕМАЛАЙН 70 S)▶ термостойкий (РЕМАЛАЙН 70 HR)▶ разрешен контакт с пищевыми продуктами (FDA, категория 3+4 BGVV)	

РЕМАЛАЙН 70 предлагается также с тканевым усиливающим слоем.

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

Ваш региональный консультант:

582 1114 - II.07 Printed in Germany

