

Высокопрочная, самовыравнивающаяся система защиты от коррозии

REMACOAT D-40 S

REMACOAT – это 2-х-компонентная и не содержащая растворителей система покрытия на поликарбамидной основе. Она, в целом, характеризуется замечательными технологическими свойствами, такими как быстрое отверждение даже при температурах ниже 0° С, и широкий диапазон допустимой влажности.

Области применения

Благодаря длительной фазе гелеобразования и отверждения, **REMACOAT D-40 S** обладает свойствами самовыравнивания, что обеспечивает лучшее качество готовой поверхности и более равномерную толщину покрова. Поэтому **REMACOAT D-40 S** идеально подходит для промышленных напольных покрытий, подверженных механическим нагрузкам и химическим воздействиям.



Поддон резервуара



Покрытие пола

Типичные объекты применения

- наружные покрытия труб и магистральных трубопроводов
- покрытия полов
- покрытия днищ резервуаров
- покрытия поддонов под резервуарами

Преимущества

- более равномерные поверхности
- хорошая химическая и тепловая стойкость
- большее по сравнению с **REMACOAT D-40** отн. удлинение при разрыве
- высокая механическая прочность
- водостойкость

Высокопрочная, самовыравнивающаяся система защиты от коррозии



Industrie

REMACOAT D-40 S

Информация о продукте

Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none">• Высокоактивная, быстроотверждающаяся 2-х-компонентная поликарбамидная система покрытия• Не содержит растворителей (0 % органических летучих соединений)• Материал обладает свойствами саморастекаемости (углы и кромки)• Значительно увеличенное по сравнению с REMACOAT D-40 время гелеобразования и отверждения
Стабильность при хранении	<ul style="list-style-type: none">• Макс. 12 месяцев• Не допускать прямого нагрева и воздействия солнечных лучей. Соблюдать требования DIN 7716!

Технические характеристики

Плотность	DIN EN ISO 1183	1,13 ± 0,02 г/м ³
Прочность на разрыв	ISO 37-2005 (DIN 53504)	≥ 15 Н/мм ²
Отн. удлинение при разрыве	ISO 37-2005 (DIN 53504)	≥ 320 %
Модуль упругости при удлинении 300	ISO 37-2005 (DIN 53504)	≥ 11 Н/мм ²
Твердость	ISO 868-2003 (DIN 53505)	45 ± 5 по Шору D
Объемная истираемость	DIN ISO 4649-2006	≤ 160 мм ³
Эластичность по отскоку	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	≥ 33 %
Прочность при разрыве образца с надрезом	ISO 34-1-2004-Method A	≥ 40 Н/мм

Конечные свойства достигаются через 5 - 7 дней. Технологические показатели зарегистрированы после 28-дневной выдержки при параметрах окружающей среды (T = 23 ± 2° C; влажность воздуха = 40 - 60 %).

Поставляемые емкости	REMACOAT D-40 S Poly*	Бочки 20 кг и 240 кг
	REMACOAT D-40 S Iso	Бочки 20 кг и 224 кг

* ВНИМАНИЕ: Компонент „Poly“ перед нанесением следует очень хорошо перемешать!

В силу высокой химической активности, нанесение **систем покрытия REMACOAT** может осуществляться исключительно при помощи специальных 2-х-компонентных безвоздушных распылительных машин высокого давления, которые могут быть предоставлены через нашу глобальную сеть сервиса и сбыта.

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany
+49 81 21 707 -245
+49 81 21 707 -222
info@tiptop.de

Ваш региональный консультант:

582 0484 - I.09 Printed in Germany

